SELADOR ACRÍLICO PREMIUM

Cor: Branco **Uso:** Interno e externo **Base:** Água

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Selador Acrílico Premium VOXX é um produto à base de água, formulado com resina estireno acrílica, desenvolvido para selar e uniformizar a absorção de superfícies de reboco novo e virgem. Sua aplicação ajuda a reduzir a porosidade do substrato e proporciona uma base mais uniforme para receber a pintura de acabamento.

2. INDICAÇÃO DE USO

Indicado exclusivamente para superfícies novas de reboco virgem, sem qualquer pintura anterior, em ambientes internos e externos. Deve ser utilizado como etapa de preparação antes da aplicação da tinta de acabamento.

ATENÇÃO — RESTRIÇÃO DE USO

O SELADOR ACRÍLICO PREMIUM VOXX DEVE SER APLICADO SOMENTE SOBRE REBOCO VIRGEM, NOVO E NUNCA PINTADO.

NÃO UTILIZAR EM REPINTURAS OU SOBRE SUPERFÍCIES QUE JÁ RECEBERAM TINTA.

Para paredes já pintadas ou em processos de repintura, o produto indicado pela VOXX é o **FUNDO PREPARADOR VOXX TINTAS**. Respeite as instruções específicas de preparação e aplicação do Fundo Preparador.

3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sela e ajuda a uniformizar a absorção do reboco.
- Reduz a porosidade da superfície.
- Contribui para o rendimento e o desempenho da tinta de acabamento.
- Indicado para ambientes internos e externos.

4. COMPOSIÇÃO

Resina estireno acrílica, base aquosa e demais componentes da formulação.

5. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O reboco novo deverá apresentar, no mínimo, **28 dias de cura** antes da aplicação. Essa orientação é compatível com recomendações técnicas de fabricantes para preparação de reboco novo, em conformidade com os princípios de preparação de superfícies da ABNT NBR 13245. A superfície deverá estar firme, coesa e seca, livre de poeira, partículas soltas, gordura, mofo e contaminantes. Corrigir infiltrações e problemas de umidade antes da pintura.

6. MODO DE APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar. Diluir com **10% de água limpa e potável** e aplicar uniformemente sobre a superfície devidamente preparada. A quantidade aplicada e o rendimento podem variar conforme a absorção do substrato e as condições de aplicação.

7. DILUIÇÃO E RENDIMENTO

EMBALAGEM	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ESTIMADO
18 litros	10% de água	Até 100 m²
3,6 litros	10% de água	Até 20 m²

Rendimento estimado. Pode variar conforme porosidade, absorção da superfície e método de aplicação.

8. TEMPO DE SECAGEM

Ao toque: 2 horas.
Secagem final: 6 horas.
Os tempos podem variar conforme temperatura, ventilação e umidade do ambiente.

9. EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Balde de 18 litros e galão de 3,6 litros.

10. ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Manter a embalagem devidamente fechada, em local coberto, seco, fresco e ventilado, protegida da incidência direta do sol e de temperaturas extremas. Evitar a contaminação do produto.

11. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Proteção durante o uso:

- Usar luvas de nitrila, óculos de proteção e roupa de trabalho durante o preparo, a aplicação e a limpeza de ferramentas.
- Usar máscara PFF2 ao lixar ou preparar o reboco, para evitar a inalação de pó.
- Lavar as mãos após o manuseio e antes de comer, beber ou fumar.
- Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Evitar contato com olhos e pele.

Primeiros socorros:

- Olhos: lavar com água corrente em abundância por vários minutos e procurar atendimento médico se a irritação persistir.
- Pele: lavar com água e sabão. Retirar roupas contaminadas.
- Inalação: levar a pessoa para local arejado.
- Ingestão: não provocar vômito sem orientação médica. Procurar atendimento médico e apresentar a embalagem ou a FISPQ.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Informação Toxicológica da região.

Manuseio e armazenamento:

- Não misturar o produto com outros produtos químicos.
- Não reutilizar embalagens vazias.
- Manter a embalagem fechada e protegida de temperaturas extremas, inclusive de congelamento.

Descarte:

- Não descartar o produto nem a água de lavagem em esgoto, bueiros ou cursos d'água.
- Destinar resíduos e embalagens conforme a legislação local e a FISPQ.

Referência documental:

- A FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), conforme a ABNT NBR 14725, está disponível para consulta junto à VOXX TINTAS.